



# MPE Firstcoat

## Pysyvä pintasuoja

### Yhteystiedot

✉ myynti@rhv.fi

☎ +358 10 328 5250

📍 Piiskakuja 5, 20380 Turku

🌐 www.rhv.fi

### Tuotteen valmistaja:

- MPE INTERNATIONAL AB

### Maahantuoja

- DEMOCOL OY RHV-Tukku

### Henkilösuojaimet

Jos ilmanvaihto on riittämätön, käytä asianmukaista hengityssuojainta. Käytä altistuksen aikana suojakäsineitä, jotka on valmistettu esim. lateksi- tai nitrilikumista. Asianmukaisia suojavaatteita, suojalaseja tai kasvosuojusta on käytettävä tuotteen roiskumisvaaran vuoksi.

Lisätietoja ja kuvaus ensiaputoimenpiteistä luettavissa käyttöturvallisuustiedotteesta.

### Tuote

MPE Firstcoat on pysyvä 1-komponenttinen graffiti- ja likasuoja koville pinnoille. MPE Firstcoat on pysyvä suoja graffiteja, hapettumista ja korroosiota vastaan. Pinnoitteella saavutetaan läpinäkyvä, kiiltävä pinta.

- Pitkäkestoinen graffitisuoja
- Muodostaa kemiallisen sidoksen erinomaisella kulutuskestävyydellä
- Niin tehokas, että kannattaa jopa käsitellä uusia lattioita
- Tekee lattioista erittäin helpon puhdistaa ja mahdollistaa nopeammat ja helpommat puhdistusmenetelmät
- Erinomainen kemikaalinkestävyys
- Suuri joustavuus
- Alentaa ylläpitokustannuksia
- Palauttaa ja säilyttää kuluneiden lattioiden kiillon
- Suojaa naarmuilta, hapettumista, kulumista ja syövyttäviä aineita vastaan
- Kemiallisesti sidottu hydrofobisilla ominaisuuksilla ja ei laminoitumisvaaraa
- Korkea kovuus
- Erinomainen kestävyys

### Ominaisuudet

Pakkaus: 600 ML

Säilytys: Huoneen lämmössä, astia hyvin suljettuna

Annostus: Ei laimenneta

Kulutus: n. 80–100 m<sup>2</sup>/L (8–10 mm/m<sup>2</sup>), riippuen pinnasta ja pinnoitettavasta materiaalista

Säilyvyys: 12 kk suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa

### Käyttö

Puhdista ensin pinnoitettavat pinnat MPE Stripperillä tai muulla laadukkaalla rasvanpoistoaineella ja huuhtelee pinnat tämän jälkeen huolellisesti puhtaalla vedellä riippumatta siitä, onko materiaali puhdistettu vai täysin uusi. Näin saavutetaan paras mahdollinen tarttuvuus. Ennen työn aloittamista on suoritettava testi - testaa tarttuvuus ja määritä paras käytettävä pinnoitusmenetelmä. MPE Firstcoat levitetään kuivalle pinnalle: Pinnoitettu pinta ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa ennen kuin suoja on kuivunut 1-2 tuntia. Pintalämpötilan tulee asennettaessa olla +15°C - +25°C, vältä suoraa auringonvaloa. Kuivumisaika: Pinta kuivuu 30 minuutin kuluttua, kävelykelpoinen n. 2 tuntia. Levitystapa: Ruisku, tela, vaahtomuovitela tai tynny, mikrokuituaplikaattori. Suojatun lattian puhdistus/siivous suoritetaan SPS Dellingillä.