



Nasiol MetalCoat F2

Pinnoite metalli- ja maalipinnoille

Yhteystiedot

✉ myynti@rhv.fi

☎ +358 10 328 5250

📍 Piiskakuja 5, 20380 Turku

🌐 www.rhv.fi

Tuotteen valmistaja:

- Nasiol

Ominaisuudet

- Nasiol MetalCoat F2 pullo
- Mikrokuituliina
- Sumutin
- Nitrilikumikäsineet
- Nasiol tarra

Tuote

Nasiol MetalCoat F2 (50ml) on helposti asennettava nanopinnoite, joka aikaansaa helpon puhdistettavuuden ja syvän kiillon.

Se suojaa autoasi vedeltä, tahroilta ja UV-valolta vain yhdellä kerroksella.

Nanopinnoite on helppo asentaa ja edullinen käyttää.

Käyttökohteet

Nasiol MetalCoat F2 soveltuu ajoneuvon maalipintoihin, moottorin muovi- ja metalliosiin, ajovaloihin, takavaloihin ja vanteisiin. Ei saa käyttää tuoreisiin maalipintoihin (alle 3 kuukautta), heikkolaatuisiin maalipintoihin, lasiin, tekstiileihin ja renkaisiin.

Ominaisuudet

Pakkauskoko: 50 ml

Sopii ajoneuvojen lakatuille maalipinnoille, metallipinnoille ja muovisille ajovaloumpioille.

Pysyvyys:

1 vuosi / 50 pesua:

Normaalit olosuhteet

-20°C - +40°C, pH<12 pesuaine & liuotin

6kk / 30 pesua:

Rankat olosuhteet

-40°C - +55°C, pH>12 pesuaine & liuotin

Riittoisuus: 5-8 ml/m²

Pinnoitteen paksuus: 200-300 nm

Kovuus: 7H Pencil

Vettähylyvä

Öljyähylyvä

Lämmönkesto: 275°C

Kemikaalien kestävyys: 12>pH>1

Suolaveden kestävä

Tahraantumaton

Helposti puhdistettava

UV-suoja

Säilyvyys

1 vuosi avaamaton pullo / 1 viikko avattu

pullo

Säilytysolosuhteet

-3°C - 30°C



Nasiol MetalCoat F2

Pinnoite metalli- ja maalipinnoille

Käyttö

Varmista, että käyttökohteen lämpötila ja suhteellinen kosteus (+5°C ~ + 30°C / 50 % RH) ovat mahdollisimman lähellä suositeltuja olosuhteita tuotteen parhaan mahdollisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Vältä suoraa auringonvaloa levityksen aikana ja työskentele vain viileillä pinnoilla.

1. Pese ajoneuvo huolellisesti. Tee tarvittaessa savestus.
2. Suorita koneellinen kiillotus käyttämällä silikonittomia/vahattomia kiillotusaineita maalipinnan kunnon mukaan.
3. Pese auto ja varmista, että kaikki levitysalueet ovat täysin kuivia ennen tuotteen käyttöä.
4. Valmistele pinta käyttämällä **Nasiol Clean** -puhdistusainetta mahdollisten kiillotusainejäämien ja rasvojen/öljyjen poistamiseksi ja kuivaa nukkaamattomalla mikrokuituliinalla ennen tuotteen käyttöä.
5. Pue ennen tuotteen käyttöä pakkauksessa olevat nitrilikumikäsineet.
6. Suihkuta yhden neliömetrin alueelle noin 20-30 kertaa MetalCoat F2-pullolla ja pyyhi välittömästi Nasiol-mikrokuituliinalla.

Älä työstä kerralla yli 1 m² suuruisia alueita.

Kovettumisaika 24 tuntia. Pidä pinnoitettu pinta suojassa suoralta auringonvalolta, pölyltä, vedeltä ja likaantumiselta kovettumisajan loppuun asti.