



Nasiol ZR53

Nano Ceramic Coating – 10 H Nanokeraaminen pinnoite

Yhteystiedot

✉ myynti@rhv.fi

☎ +358 10 328 5250

📍 Piiskakuja 5, 20380 Turku

🌐 www.rhv.fi

Tuotteen valmistaja:

- Nasiol

Ominaisuudet

Pakkauskoko: 50 ml
Sopii ajoneuvojen lakatuille maalipinnoille ja muovisiin ajovaloumpioihin.

Pysyvyys:

3 vuotta / 150 pesua:

Normaalit olosuhteet

-20°C – +40°C, pH<12 pesuaine & liuotin

1 vuosi / 50 pesua:

Rankat olosuhteet

-40°C – +55°C, pH>12 pesuaine & liuotin

Riittoisuus: noin 4 ml/m² / 12,5 m²

Pinnoitteen paksuus: 700–1000 nm

Kovuus: 10H Pencil

Vettähylkivä

Öljyhylkivä

Lämmönsieto: 150°C

Kemikaalien kestävyys: 12>pH>1

Vähentää naarmutumista

Suolaveden kestävä

Tahraantumaton

Helposti puhdistettava

UV-suojaa

Hologrammien maskeeraus

Tuote

Nasiol ZR53 on loistava, nanotekniikalla toteutettu auton maalipinnan suojaus haitallisia vaikutuksia kuten happosateita, linnunjätköksiä, naarmuja, auringonpaahdetta ja huonosti tehtyjä pesuja vastaan.

Kun se levitetään kerran auton maali- ja muovipinnoille ja puskureille, se muodostaa hyvin hoidettuna vuosia kestävästä nanokeraamisen pinnoitteen.

Ainutlaatuisen koostumuksen ansiosta se muodostaa kovan ja kirkkaan, autoasi tehokkaasti suojaavan kestopinnoitteen.

Nasiol ZR53 käsitellyt pinnat hylkivät vettä ja ovat helppoja pitää puhtaana. Vesi, muta, pöly, lika – ne kaikki valuvat pois niin, että auto säilyy vaivatta kiiltävänä.

Kun käsittelet autosi pinnat Nasiol ZR53 -keraamisella pinnoitteella, autosi pysyy pitempään puhtaana ja kiiltävänä. Aina kuin juuri pesusta tullessa!

Muista keraamisista pinnoitteista poiketen ZR53 kiteytyy nanotasolla vasta levitettäessä, mutta se ei kovetu kokonaan. Se muodostaa levitettäessä kaksikerroksisen pinnoitteen: alla on pehmeä kerros ja pinnalla kova kerros, mikä takaa muita keraamisista pinnoitteista paremman kestävyuden ja kimmoisuuden.

Käyttö

- Pinta pitää valmistella asianmukaisesti.
- Pinnalla ei saa olla yhtään pölyä, likaa, öljyä eikä vettä.
- Käsitteily pitää tehdä varjossa.
- Pinnoitustyö tehdään käyttöohjeen mukaisesti sektoreittain.
- Tuote levitetään tyynyllä.
- Pinta pitää kiillottaa välittömästi kuivalla liinalla.
- Kovettumisaika on 48 tuntia.

HUOMIO!

- Tuote reagoi voimakkaasti veden kanssa, joten pinnan on oltava täysin kuiva. Joutessaan kosketuksiin veden kanssa, tuote kovettuu välittömästi ja kovettunut kohta on myllytettävä uudelleen!
- Tuote levitetään sektoreittain (lue käyttöohje) ja kiillotetaan nopeasti mikrokuituliinalla. Jos pinnoitteen annetaan kypsyä liian pitkä aika ennen kiillotusta, tuote kovettuu ja kovettunut kohta on myllytettävä uudelleen!